

Arexa ACR-Folie

**Flüssigfolie zu Abdichtung von Dachflächen
und
rissgefährdeten Fassaden**

ANWENDUNGS- UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Auftragsverfahren:

Arexa ACR-Folie ist vor der Verwendung aufzurühren (Aufrühren und Einfärben erfolgt mit einem elektrischen Rührgerät!). Arexa ACR-Folie kann im Spritz-, Streich- oder Rollverfahren aufgebracht werden, und läuft auch auf senkrechten Flächen nicht ab.

Verarbeitungsbedingungen:

ab +5°C Luft- und Untergrundtemperatur und bis max. 80% relativer Luftfeuchtigkeit. Nur bei trockener Witterung verarbeiten. Nicht in praller Sonne, auf sonnenaufgeheizten Untergründen oder bei starkem Wind verarbeiten. Flächen nach dem Auftrag vor zu rascher Austrocknung, Wind und Regen schützen.

Trockenzeit:

nach ca. 8 Std. regentropfenfest, nach 2 Tagen durchgetrocknet (+20°C, 60% r.F.)

Verbrauch:

1x800g/qm, bei rauem Untergrund oder stärkerer Struktur mehr, pur auftragen.

Trockenfilmdicke:

600 µm bei Auftrag von mind. 1,200 g/qm auf ebenem Untergrund

Voranstrich:

Arexa ACR-Folie mit Wasser verdünnt, 1:5 auftragen.

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gesundheitsschutz:

Nicht bei der Arbeit essen, trinken, rauchen allgemeine Regeln der Hygiene beachten. Augen und empfindliche Haut schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Besondere Hinweise:

Arexa ACR-Folie weiß kann mit geeigneten Volltonfarben beliebig abgetönt werden. Die Mindestrockenschichtdicke muss 600µm betragen.

Sicherheitsvorschläge:

Die angeordneten Schutzmaßnahmen der chem. Berufsgenossenschaft sind unbedingt einzuhalten. Mit Handschuhen und Schutzbrillen arbeiten. Hautkontakt mit dem Produkt vermeiden. Zum besseren Schutz der Hände sind diese mit einer Hautschutzcreme einzucremen. Materialspritzer auf der Haut sowie im Auge sofort mit viel Wasser ausspülen und danach umgehend einen Arzt aufsuchen.

Stand: 01/18

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis. Produktbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der eingesetzten Waren begrenzt. Mit diesem Merkblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Angaben unserer Mitarbeiter über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

PAN-TECH Vertriebsgesellschaft mbH

Werk: Lessingstraße 27 – 06844 Dessau – Tel. 0340 66 12 18 06 – Tel. 0152 02810645 –

E-mail: info@pan-tech.eu Internet: www.pan-tech.eu