



Wir halten dicht!

PAN-TECH Vertriebsgesellschaft mbH
Lessingstraße 27, D-06844 Dessau-Roßlau
Web: www.pan-tech.eu

Thomas Pochner
CEO

Telefon: +49 (0) 340 66 12 18 06
Handy: +49 (0) 178 878 0 226
Mail: t.pochner@pan-tech.eu

Frank Schmicker
CEO Technik

Telefon: +49 (0) 340 66 12 18 05
Handy: +49 (0) 171 963 0 550
Mail: f.schmicker@pan-tech.eu

ArexA-IPANEX Flächendicht WF

Schnellbindender Mörtel zum flächigen Verschließen von Wassereinbrüchen

Produktbeschreibung

ArexA-IPANEX Flächendicht WF ist ein werksgemischter, wasserdichter Schnellbindemörtel auf Zementbasis nach DIN 18557.

Anwendungsgebiete

ArexA-IPANEX Flächendicht WF eignet sich zum schnellen Verschließen von flächigen Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen. Einsatz im Mauerwerk und Beton.

Wirkungsweise (Eigenschaften)

ArexA-IPANEX Flächendicht WF quillt bei Wasserbelastung (Selbstabdichtungseffekt) und haftet extrem gut auf mineralischen Untergründen. Er dichtet Wassereinbrüche sofort und dauerhaft ab und greift Baustahl nicht an (chloridfrei).

Technische Daten

Basis	Zement
Aussehen	grau
Schüttgewicht	1,55 kg/dm ²
Erstarrungsbeginn	bei Wasserkontakt
Erstarrungsende	ca. 40 sek
Lieferform	15-kg-Eimer
Lagerfähigkeit	bis 6 Monate bei sachgemäßer Lagerung
Lagerung	Die Lagerung erfolgt in der ungeöffneten Originalverpackung, in trockenen Räumen und gemäß WHG §19. Lagerungstemperatur nicht unter +5°C

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest und frei von bindestörenden Stoffen sein. Es dürfen keine Bewegungen im Untergrund auftreten, der abgedichtet werden soll.

Verarbeitung

ArexA-IPANEX Flächendicht WF wird trocken, mit der flachen Hand (unbedingt mit Gummihandschuh) kräftig in den Untergrund eingerieben. Dieser Vorgang ist unter Umständen zu wiederholen.

Besondere Merkmale

Bei ArexA-IPANEX Flächendicht WF handelt es sich um ein starres Abdichtungsprodukt. Risse, Setzungen, Verformungen oder Bewegungen des Baukörpers, die nachträglich auftreten können zu Undichtigkeiten führen. Die Baustoff- und Umgebungstemperatur darf +30°C nicht überschreiten. Eine eigentliche Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

Reinigung und Entsorgung

Die Arbeitsgeräte werden mit sauberem Wasser gereinigt. Liefergebilde, Materialreste und auch Mischgefäße sind der behördlich vorgeschriebenen Entsorgung zuzuführen. Entsorgungsschlüssel im erhärteten Zustand: LAGA-Nr. 314 09 EWC-NR. 17 01 01

Sicherheitsratschläge

Bitte beim Arbeiten Schutzbekleidung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Starke Staubentwicklung nicht rauchen, trinken oder essen! Bei Hautkontakt und Spritzer in die Augen sofort mindestens 15 Minuten mit sauberem Wasser abspülen. Es empfiehlt sich eine Augenspülflasche mit einer sterilen Lösung bereit zu halten, um Augen gründlich auszuspülen. Danach sofort einen Augenarzt konsultieren. Beachten Sie bitte die Sicherheitsdatenblätter und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften über den Umgang mit zementgebundenen Stoffe.

